

Rapporto di prova n° RP 009319-02.2

Data di ricevimento:	21/02/2019	Spett.le FARAM 1957 S.p.A. Via Schiavonesca 71, 31040 Giavera del Montello (TV)	
Inizio della prova:	08/03/2019		
Termine della prova:	08/03/2019		
Denominazione e identificazione del campione:		Noce Vanguard P27 identificato con la sigla 009319-02-01	
Numero della norma:	UNI EN 13722:2004	Titolo della norma:	Mobili - Valutazione della riflessione speculare della superficie.

CONDIZIONAMENTO

Data inizio condizionamento:	21/02/2019
Data fine condizionamento:	08/03/2019

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Finitura:	poro registro
Tipologia di supporto:	truciolare
Tipologia di rivestimento:	carta melaminica

RISULTATI DELLA PROVA

Geometria utilizzata:	60°
------------------------------	-----

Punto di applicazione G ₁ (gloss)	Punto di applicazione G ₂ (gloss)	Punto di applicazione G ₃ (gloss)	Punto di applicazione G ₄ (gloss)
5,8	6,3	6,3	5,8

Valore medio G_m (gloss)
6,1

In base ai risultati ottenuti, il campione in esame risulta conforme alla norma UNI 11191:2006.

Nota: Il campionamento è stato eseguito dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N°009319-02.2

Il Responsabile di Area Chimica
Dott.ssa Alessandra Cecchini

Il Responsabile di Laboratorio
Ing. Francesco Balducci

Montelabbate, li: 11 marzo 2019.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato. La denominazione del campione è quella indicata dalla ditta richiedente. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.