

Rapporto di prova n° RP 009319-02.1

Data di ricevimento:	21/02/2019	Spett.le FARAM 1957 S.p.A. Via Schiavonesca 71, 31040 Giavera del Montello (TV)	
Inizio della prova:	08/03/2019		
Termine della prova:	08/03/2019		
Denominazione e identificazione del campione:		Noce Vanguard P27 identificato con la sigla 009319-02-01	
Numero della norma:	UNI EN 13721:2004	Titolo della norma:	Mobili - Valutazione della riflettanza della superficie.

CONDIZIONAMENTO

Data inizio condizionamento:	21/02/2019
Data fine condizionamento:	08/03/2019

RISULTATI DELLA PROVA

Tipo di strumento	Spettrofotometro a sfera
Geometria utilizzata	Diffusa / 8° (d/8)
Illuminante	D65
Osservatore	10°
Misurazione speculare con riflessione	Inclusa
Finitura	poro registro

Punto di applicazione Y₁	Punto di applicazione Y₂	Punto di applicazione Y₃
71,46	71,47	71,46
Punto di applicazione Y₄	Punto di applicazione Y₅	Punto di applicazione Y₆
71,03	71,00	71,00
Punto di applicazione Y₇	Punto di applicazione Y₈	Punto di applicazione Y₉
72,25	72,24	72,22

Valore medio Y_m

71,57

In base ai risultati ottenuti, il campione in esame risulta conforme alla norma UNI 11190:2006.

Nota: Il campionamento è stato eseguito dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente.

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N°009319-02.1

Il Responsabile di Area Chimica
 Dott.ssa Alessandra Cecchini

Il Responsabile di Laboratorio
 Ing. Francesco Balducci

Montelabbate, li: 11 marzo 2019.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato. La denominazione del campione è quella indicata dalla ditta richiedente. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.