

**Rapporto di prova n° RP 009319-03.2**

Data di ricevimento:	21/02/2019	Spett.le FARAM 1957 S.p.A. Via Schiavonesca 71, 31040 Giavera del Montello (TV)	
Inizio della prova:	08/03/2019		
Termine della prova:	08/03/2019		
Denominazione e identificazione del campione:		Noce Vanguard P30 identificato con la sigla 009319-03-01	
Numero della norma:	UNI EN 13722:2004	Titolo della norma:	Mobili - Valutazione della riflessione speculare della superficie.

## CONDIZIONAMENTO

<b>Data inizio condizionamento:</b>	21/02/2019
<b>Data fine condizionamento:</b>	08/03/2019

## DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

<b>Finitura:</b>	poro registro
<b>Tipologia di supporto:</b>	truciolare
<b>Tipologia di rivestimento:</b>	carta melaminica

## RISULTATI DELLA PROVA

<b>Geometria utilizzata:</b>	60°
------------------------------	-----

Punto di applicazione G <sub>1</sub> (gloss)	Punto di applicazione G <sub>2</sub> (gloss)	Punto di applicazione G <sub>3</sub> (gloss)	Punto di applicazione G <sub>4</sub> (gloss)
5,9	5,9	5,6	5,8

Valore medio G <sub>m</sub> (gloss)
5,8

In base ai risultati ottenuti, il campione in esame risulta conforme alla norma UNI 11191:2006.

Nota: Il campionamento è stato eseguito dal committente. La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente.

**FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N°009319-03.2**

Il Responsabile di Area Chimica  
Dott.ssa Alessandra Cecchini

Il Responsabile di Laboratorio  
Ing. Francesco Balducci

Montelabbate, li: 11 marzo 2019.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono solamente al campione esaminato. La denominazione del campione è quella indicata dalla ditta richiedente. Il richiedente ha l'obbligo di riprodurre il rapporto di prova per intero. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.*